Kingdom of Thailand

☞ EDICT OF GOVERNMENT ☜

In order to promote public education and public safety, equal justice for all, a better informed citizenry, the rule of law, world trade and world peace, this legal document is hereby made available on a noncommercial basis, as it is the right of all humans to know and speak the laws that govern them.

TCPS 1446-2553 (2010) (Thai): BED SHEETS AND PILLOW CASES

BLANK PAGE

BRUTUM FULMEN
IGNORANTIA JURIS NON EXCUSAT
PROTECTED BY COPYRIGHT

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ฉบับที่ ๑๕๘๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓)
ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๔๔๖/๒๕๕๓

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๔๔๖/๒๕๕๓

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๔๔๖/๒๕๕๓ ไว้ ดังรายละเอียดท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

นางรัตนาภรณ์ จึงสงวนสิทธิ์
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน

๑. ขอบข่าย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนที่ทำจากผ้าทอด้วยเครื่องจักร ซึ่งใช้เส้นด้ายที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยผสม ทั้งสำหรับที่นอนเตียงเดี่ยวและที่นอนเตียงคู่ ชนิดผ้าปูที่นอนรัดมุมและชนิดไม่รัดมุม ปลอกหมอนหนุนและปลอกหมอนข้าง

๒. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้

๒.๑ ผ้าปูที่นอน หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำผ้าทอมาตัดเย็บเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับใช้ปูบนที่นอน

๒.๒ เส้นใยธรรมชาติ หมายถึง เส้นใยที่มาจากพืช เช่น ฝ้าย ลินิน ป่าน และเส้นใยที่มาจากสัตว์ เช่น ขนสัตว์ ไหม

๒.๓ เส้นใยผสม หมายถึง เส้นใยตั้งแต่ ๒ ชนิดขึ้นไปผสมกัน โดยอาจเป็นเส้นใยธรรมชาติผสมกับเส้นใยธรรมชาติ เส้นใยธรรมชาติผสมกับเส้นใยประดิษฐ์ หรือเส้นใยประดิษฐ์ผสมกับเส้นใยประดิษฐ์ เช่น ฝ้ายผสมกับไหม ฝ้ายผสมพอลิเอสเทอร์ วิสโคสผสมพอลิเอสเทอร์

๒.๔ ความกว้างผ้าปูที่นอนชนิดรัดมุม หมายถึง ระยะห่างระหว่างมุม ๒ มุม ทางด้านความกว้างของผ้าปูที่นอน

๒.๕ ความยาวผ้าปูที่นอนชนิดรัดมุม หมายถึง ระยะห่างระหว่างมุม ๒ มุม ทางด้านความยาวของผ้าปูที่นอน

๓. ชนิด

๓.๑ ผ้าปูที่นอน แบ่งตามการใช้งานออกเป็น ๒ ชนิด คือ

- ๓.๑.๑ ชนิดรัดมุม
- ๓.๑.๒ ชนิดไม่รัดมุม

๓.๒ ปลอกหมอน แบ่งตามการใช้งานออกเป็น ๒ ชนิด คือ

- ๓.๒.๑ ชนิดปลอกหมอนหนุน
- ๓.๒.๒ ชนิดปลอกหมอนข้าง

๔. ขนาด

๔.๑ ความกว้างและความยาวของผ้าปูที่นอนชนิดรัดมุม
หากมิได้มีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ให้เป็นไปตามตารางที่ ๑
การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ ๙.๒

ตารางที่ ๑ ความกว้างและความยาวของผ้าปูที่นอนชนิดรัดมุม
(ข้อ ๔.๑)

หน่วยเป็นเซนติเมตร

ผ้าปูที่นอน	ความกว้าง		ความยาว		ความยาวส่วนมุมผ้าต่ำสุด
	เกณฑ์ที่กำหนด	เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน	เกณฑ์ที่กำหนด	เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน	
เตียงเดี่ยว	๙๐	+ ๕ – ๐	๒๐๐	+ ๕ – ๐	ความหนาที่นอน + ความยาวผ้าเผื่อสอด ๑๐
	๑๐๕		๒๐๐		
เตียงคู่	๑๕๐		๒๐๐		
	๑๘๐		๒๐๐		

๔.๒ ความกว้างและความยาวของผ้าปูที่นอนชนิดไม่รัดมุม
หากมิได้มีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ให้เป็นไปตามตารางที่ ๒
การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ ๙.๒

ตารางที่ ๒ ความกว้างและความยาวของผ้าปูที่นอนชนิดไม่รัดมุม
(ข้อ ๔.๒)

หน่วยเป็นเซนติเมตร

ผ้าปูที่นอน	ความกว้าง		ความยาว	
	เกณฑ์ที่กำหนด	เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน	เกณฑ์ที่กำหนด	เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
เตียงเดี่ยว	๑๕๐	+ ๕ – ๐	๒๘๐	+ ๕ – ๐
	๑๙๐		๒๘๐	
เตียงคู่	๒๓๐		๒๘๐	
	๒๘๐		๒๘๐	

๔.๓ ความกว้างและความยาวของปลอกหมอน (ไม่รวมส่วนระบาย)
หากมิได้มีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ให้เป็นไปตามตารางที่ ๓
การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ ๙.๒

ตารางที่ ๓ ความกว้างและความยาวของปลอกหมอน
(ข้อ ๔.๓)

หน่วยเป็นเซนติเมตร

ชนิดปลอกหมอน	ความกว้าง		ความยาว	
	เกณฑ์ที่กำหนด	เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน	เกณฑ์ที่กำหนด	เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
ปลอกหมอนหนุน	๔๕	+ ๒.๕	๖๕	+ ๒.๕
	๕๐	– ๐	๗๕	– ๐
ปลอกหมอนข้าง	๓๕	+ ๒.๕ – ๐	๑๑๐	+ ๒.๕ – ๐

๔.๔ จำนวนเส้นด้ายต่อพื้นที่ ๖.๔๕ ตารางเซนติเมตร หรือ ๑ ตารางนิ้ว
จำนวนรวมของเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่งให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก โดยมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนได้ ± ร้อยละ ๕
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม มอก.๑๒๑ เล่ม ๑๓

๕. คุณลักษณะที่ต้องการ

๕.๑ ลักษณะทั่วไป
ต้องสะอาด เรียบร้อย ไม่มีรอยต่อ ไม่มีข้อบกพร่องหรือตำหนิที่มีผลเสียต่อการใช้งาน เช่น รอยขาด รอยแยก รู สีไม่สม่ำเสมอ ด่าง เปรอะเปื้อน
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

๕.๒ การเย็บ
ต้องเรียบร้อย ประณีต ริมผ้าต้องเรียบ แน่น ไม่ย้วยหรือหลุดลุ่ย ฝีเข็มสม่ำเสมอ ทั้งนอกและในตัวผลิตภัณฑ์ และไม่น้อยกว่า ๔๐ ฝีเข็มต่อความยาว ๑๐ เซนติเมตร ตะเข็บด้านในต้องเย็บพันริมผ้า (พ้ง) เพื่อกันการหลุดลุ่ย
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจและการวัด

๕.๓ ชนิดเส้นใยและส่วนผสมของเส้นใยของผ้าทอที่ใช้
๕.๓.๑ กรณีเส้นใยธรรมชาติชนิดเดียว ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก
๕.๓.๒ กรณีเส้นใยผสม ต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก โดยมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ± ร้อยละ ๓
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม มอก.๑๒๑ เล่ม ๒๖

๕.๔ ความเป็นกรด-ด่าง

ต้องอยู่ระหว่าง ๕.๐ ถึง ๗.๕

การทดสอบให้ปฏิบัติตาม ISO 3071

๕.๕ ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์

ต้องน้อยกว่า ๗๕ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

การทดสอบให้ปฏิบัติตาม ISO 14184-1

๕.๖ สีเอโซที่ให้แอโรแมติกแอมีน ๒๔ ตัว (รายละเอียดดังในภาคผนวก ก.)

ต้องไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

การทดสอบให้ปฏิบัติตาม EN 14362 Part 1 และ EN 14362 Part 2

๕.๗ การเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลังการซักและทำให้แห้ง

ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐

การทดสอบให้ปฏิบัติตาม มอก.๑๒๑ เล่ม ๒๑ ซักโดยใช้เครื่องซักผ้าแบบ ก. (เครื่องซักผ้าแบบบรรจุด้านหน้า) เลขที่วิธีทดสอบเทียบเท่าการซักด้วยมือ และทำให้แห้งโดยวิธีถังหมุน ระดับความร้อนปกติ

๕.๘ ความคงทนของสีต่อการซัก (ยกเว้นผ้าสีขาว)

ต้องไม่น้อยกว่าเกรย์สเกลระดับ ๓-๔ สำหรับการเปลี่ยนสี และไม่น้อยกว่าเกรย์สเกลระดับ ๓ สำหรับการเปื้อนสี กรณีที่มีสีขาวหรือสีอ่อนและสีเข้มปนกัน สีเข้มต้องไม่ตกติดสีขาวหรือสีอ่อนให้เห็นอย่างชัดเจน

การทดสอบให้ปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม ๓ ความคงทนของสีต่อการซักด้วยสบู่หรือสบู่และโซดา มาตรฐานเลขที่ มอก.๑๒๑ เล่ม ๓ โดยใช้วิธีทดสอบ A (1) ในกรณีใช้ด้ายเย็บสี การเตรียมตัวอย่างให้ตัดชิ้นทดสอบส่วนที่มีการใช้ด้ายเย็บสีด้วย

๕.๙ ความคงทนของสีต่อเหงื่อ ทั้งสภาพกรดและสภาพด่าง (ยกเว้นผ้าสีขาว)

ต้องไม่น้อยกว่าเกรย์สเกลระดับ ๓-๔ สำหรับการเปลี่ยนสี และไม่น้อยกว่าเกรย์สเกลระดับ ๓ สำหรับการเปื้อนสี กรณีที่มีสีขาวหรือสีอ่อนและสีเข้มปนกัน สีเข้มต้องไม่ตกติดสีขาวหรือสีอ่อนให้เห็นอย่างชัดเจน

การทดสอบให้ปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม ๔ ความคงทนของสีต่อเหงื่อทั้งสภาพกรดและสภาพด่าง มาตรฐานเลขที่ มอก.๑๒๑ เล่ม ๔ ในกรณีใช้ด้ายเย็บสี การเตรียมตัวอย่างให้ตัดชิ้นทดสอบส่วนที่มีการใช้ด้ายเย็บสีด้วย

๕.๑๐ ความคงทนของสีต่อการขัดถู ทั้งสภาพเปียกและสภาพแห้ง (ยกเว้นผ้าสีขาว)

ต้องไม่น้อยกว่าเกรย์สเกลระดับ ๓-๔ สำหรับการเปลี่ยนสี และไม่น้อยกว่าเกรย์สเกลระดับ ๓ สำหรับการเปื้อนสี

การทดสอบให้ปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม ๕ ความคงทนของสีต่อการขัดถู ทั้งสภาพเปียกและสภาพแห้ง มาตรฐานเลขที่ มอก.๑๒๑ เล่ม ๕

๕.๑๑ ความคงทนของสีต่อแสงซีนอนอาร์ก เมื่อเทียบกับผ้าบลูวูลมาตรฐาน

ต้องไม่น้อยกว่าระดับ ๓-๔

การทดสอบให้ปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม ๒ ความคงทนของสีต่อแสงซีนอนอาร์ก มาตรฐานเลขที่ มอก.๑๒๑ เล่ม ๒

๖. การบรรจุ

๖.๑ ให้หุ้มห่อหรือบรรจุผ้าปูที่นอนและ/หรือปลอกหมอนในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สะอาด แห้ง เรียบร้อย และสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผ้าปูที่นอนและ/หรือปลอกหมอนได้

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

๗. เครื่องหมายและฉลาก

๗.๑ ที่ฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ผ้าปูที่นอนและ/หรือปลอกหมอนทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

(๑) ชื่อผลิตภัณฑ์ (ตามชื่อ มผช.)

(๒) ชนิดและจำนวนที่บรรจุ เช่น ผ้าปูที่นอนเตียงเดี่ยว ชนิดรัดมุม ๑ ผืน ปลอกหมอนหนุน ๑ ใบ

(๓) จำนวนเส้นด้ายต่อพื้นที่ ๖.๔๕ ตารางเซนติเมตร หรือ ๑ ตารางนิ้ว

(๔) ชนิดเส้นใยและส่วนผสมของเส้นใยของผ้าทอที่ใช้ เช่น ฝ้าย ๑๐๐ % ฝ้ายผสมพอลิเอสเทอร์ ร้อยละ ๓๕ ต่อร้อยละ ๖๕

(๕) ความกว้างและความยาว เป็นเซนติเมตรหรือมิลลิเมตรหรือนิ้ว

(๖) ข้อแนะนำในการใช้และการดูแลรักษา

(๗) เดือน ปีที่ทำ

(๘) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

ตัวอย่างการแสดงฉลาก

ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน ชนิดรัดมุม สำหรับเตียงคู่

ประกอบด้วยผ้าปูที่นอน ๑ ผืน ปลอกหมอนหนุน ๒ ใบ ปลอกหมอนข้าง ๒ ใบ

จำนวนเส้นด้าย ๑๘๐ เส้นต่อพื้นที่ ๖.๔๕ ตารางเซนติเมตร ฝ้าย ๑๐๐ %

กว้าง × ยาว .... เซนติเมตร × .... เซนติเมตร

เดือนปีที่ทำ

ข้อแนะนำในการใช้งาน/ดูแล

ชื่อผู้ทำ ..... ที่อยู่ .....

๘. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

๘.๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ผ้าปูที่นอนและ/หรือปลอกหมอนชนิดเดียวกัน ทำจากชนิดเส้นใยและส่วนผสมของเส้นใยของผ้าทอที่ใช้เดียวกัน โดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

๘.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้

๘.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบขนาด (ยกเว้นจำนวนเส้นด้ายต่อพื้นที่ ๖.๔๕ ตารางเซนติเมตร) ลักษณะทั่วไป การเย็บ การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๓ ตัวอย่างสำหรับผ้าปูที่นอนและ/หรือปลอกหมอน เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๔. (ยกเว้นข้อ ๔.๔) ข้อ ๕.๑ ข้อ ๕.๒ ข้อ ๖. และข้อ ๗. ทุกรายการ จึงจะถือว่าผ้าปูที่นอนและ/หรือปลอกหมอนรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๘.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบจำนวนเส้นด้ายต่อพื้นที่ ๖.๔๕ ตารางเซนติเมตร ชนิดเส้นใยและส่วนผสมของเส้นใยของผ้าทอที่ใช้ ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ สีเอโซที่ให้แอโรแมติกแอมีน ๒๔ ตัว การเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลังการซัก ความคงทนของสีต่อการซัก (ยกเว้นผ้าสีขาว) ความคงทนของสีต่อเหงื่อ (ยกเว้นผ้าสีขาว) ความคงทนของสีต่อการขัดถู (ยกเว้นผ้าสีขาว) และความคงทนของสีต่อแสงซีนอนอาร์ก ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๘.๒.๑ แล้ว จำนวน ๑ ตัวอย่างสำหรับผ้าปูที่นอน หรือ ๓ ตัวอย่าง สำหรับปลอกหมอน เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๔.๔ ข้อ ๕.๓ ถึงข้อ ๕.๑๑ ทุกรายการ จึงจะถือว่าผ้าปูที่นอนและ/หรือปลอกหมอนรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๘.๓ เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างผ้าปูที่นอนและ/หรือปลอกหมอนต้องเป็นไปตามข้อ ๘.๒.๑ และข้อ ๘.๒.๒ ทุกข้อ จึงจะถือว่าผ้าปูที่นอนและ/หรือปลอกหมอนรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

๙. การทดสอบ

๙.๑ ภาวะทดสอบ

หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้เก็บผ้าปูที่นอนและ/หรือปลอกหมอนตัวอย่างหรือชิ้นทดสอบไว้ที่อุณหภูมิ (๒๐±๒) หรือ (๒๗ ± ๒) องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพันธ์ร้อยละ (๖๕ ± ๒) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง

๙.๒ การวัดขนาด

๙.๒.๑ วางผ้าปูที่นอนหรือปลอกหมอนตัวอย่างให้ราบไปกับพื้นโต๊ะโดยปราศจากแรงดึง

๙.๒.๒ ใช้เครื่องวัดที่วัดได้ละเอียดถึง ๑ มิลลิเมตร วัดความกว้างและความยาวของผ้าปูที่นอนหรือปลอกหมอนตัวอย่างที่ตำแหน่งต่าง ๆ ๓ ตำแหน่ง โดยให้แต่ละตำแหน่งอยู่ห่างเป็นระยะเท่า ๆ กัน แล้วรายงานผลทุกค่า

ภาคผนวก ก.

รายชื่อแอโรแมติกแอมีน

(ข้อ ๕.๖)

ลำดับที่	หมายเลข ซีเอเอส (CAS number)	ชื่อสาร (substance)	
1	92-67-1	biphenyl-4-ylamine 4-aminobiphenyl xenylamine	ไบฟีนิล-4-อิลามีน 4-แอมิโนไปฟีนิล ซีนิลามีน
2	92-87-5	benzidine	เบนซิดีน
3	95-69-2	4-chloro-o-toluidine	4-คลอโร-ออร์โท-โทลูอิดีน
4	91-59-8	2-naphthylamine	2-แนฟทิลามีน
5	97-56-3	o-aminoazotoluene 4-amino-2′, 3-dimethylazobenzene 4-o-tolylazo-o-toluidine	ออร์โท-แอมิโนเอโซโทลูอีน 4-แอมิโน-2′, 3-ไดเมทิลเอโซเบนซีน 4-ออร์โท-โทอิลเอโซ-ออร์โท-โทลูอิดีน
6	99-55-8	5-nitro-o-toluidine	5-ไนโทร-ออร์โท-โทลูอิดีน
7	106-47-8	4-chloroaniline	4-คลอโรแอนิลีน
8	615-05-4	4-methoxy-m-phenylenediamine	4-เมทอกซี-เมตะ-ฟีนิลีนไดแอมีน
9	101-77-9	4,4′-methylenedianiline 4,4′-diaminodiphenylmethane	4,4′-เมทิลีนไดแอนิลีน 4,4′-ไดแอมิโนไดฟีนิลมีเทน
10	91-94-1	3,3′-dichlorobenzidine 3,3′-dichlorobiphenyl-4,4′-ylenediamine	3,3′-ไดคลอโรเบนซิดีน 3,3′-ไดคลอโรไบฟีนิล-4,4′-อิลีนไดแอมีน
11	119-90-4	3,3′-dimethoxybenzidine o-dianisidine	3,3′-ไดเมทอกซีเบนซิดีน ออร์โท-ไดแอนิซิดีน
12	119-93-7	3,3′-dimethylbenzidine 4,4′-bi-o-toluidine	3,3′-ไดเมทิลเบนซิดีน 4,4′-ไบ-ออร์โท-โทลูอิดีน
13	838-88-0	4,4′-methylenedi-o-toluidine	4,4′-เมทิลีนได-ออร์โท-โทลูอิดีน
14	120-71-8	6-methoxy-m-toluidine p-cresidine	6-เมทอกซี-เมตะ-โทลูอิดีน พารา-ครีซิดีน
15	101-14-4	4,4′-methylene-bis-(2-chloro-aniline) 2,2′-dichloro-4,4′-methylene-dianiline	4,4′-เมทิลีน-บิส-(2-คลอโร-แอนิลีน) 2,2′-ไดคลอโร-4,4′-เมทิลีน-ไดแอนิลีน
16	101-80-4	4,4′-oxydianiline	4,4′-ออกซีไดแอนิลีน
17	139-65-1	4,4′-thiodianiline	4,4′-ไทโอไดแอนิลีน
18	95-53-4	o-toluidine 2-aminotoluene	ออร์โท-โทลูอิดีน 2-แอมิโนโทลูอีน
19	95-80-7	4-methyl-m-phenylenediamine	4-เมทิล-เมตะ-ฟีนิลีนไดแอมีน
20	137-17-7	2,4,5-trimethylaniline	2,4,5-ไทรเมทิลแอนิลีน

รายชื่อแอโรแมติกแอมีน (ต่อ)

ลำดับที่	หมายเลข ซีเอเอส (CAS number)	ชื่อสาร (substance)	
21	90-04-0	o-anisidine 2-methoxyaniline	ออร์โท-แอนิซิดีน 2-เมทอกซีแอนิลีน
22	60-09-3	4-aminoazobenzene p-aminoazobenzene	4-แอมิโนเอโซเบนซีน พารา-แอมิโนเอโซเบนซีน
23	95-68-1	2,4-xylidine	2,4-ไซลิดีน
24	87-62-7	2,6-xylidine	2,6-ไซลิดีน